



КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ПРЕСТИЖ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь на цементной основе, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. Предназначена для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки по бетонным, цементно-песчаным и другим подготовленным основаниям. При проведении облицовочных работ внутри помещений допускается укладка плит из керамогранита размером до 45x45 см. Может использоваться как ремонтно-шпатлевочный состав при устранении раковин, трещин, а также выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением клея производятся при температуре от + 5°C до + 30°C во всех климатических зонах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Основание необходимо выровнять. Перед проведением работ поверхность основания необходимо обработать грунтовкой в зависимости от типа основания. Работы с применением клея производить после полного высыхания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления клеявого раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водопроводной водой, из расчета 1 мешок смеси на 5,0 - 6,5 л воды, при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Полученный клеявый раствор выдержать 5 - 10 минут для дозревания, затем перемешать повторно. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается. Полученную смесь необходимо использовать в течение 3-х часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клей равномерно нанести на основание гладким шпателем, а затем распределить зубчатым шпателем. Размер шпателя подобрать в зависимости от формата плитки. На клеявый слой раствора укладывается плитка и вдавливается. Нельзя укладывать плитку встык. В случае приклеивания керамогранитных плиток рекомендуется дополнительно нанести сплошной тонкий слой клея на монтажную поверхность плитки. Затирку швов допускается производить через 24 часа. Швы под затирку необходимо зачистить в процессе укладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,20 - 0,26
Ориентировочный расход клея при работе шпателем бхб мм, кг на 1 м. кв	3,1 - 3,6
Рекомендуемая толщина слоя, мм	3 - 15
Адгезия к бетону, МПа, не менее	1,0
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Возможность хождения через, час, не ранее	24
Жизнеспособность, час, не менее	3
Время корректировки, минут, не менее	20
Открытое время, минут, не менее	20
Морозостойкость, не менее	F35



Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Фасовка 25 кг / ГОСТ Р 56387